

建臺有限公司

地址：台南市崇善路205巷3號 · 電話：06-2684508 · Email: contact@chientail.com.tw

絕緣凡立水/絕緣漆規格

品名	耐溫等級	顏色	粘度(30°C poise)	常態絕緣強度(V/0.1 mm)	固化時間	標準包裝
TBE-188R凡立水/絕緣漆	130°C	赭紅色	2 ± 0.5	>5,000 v	30°C<7hrs	噴霧式 (420ml)
N-239凡立水/絕緣漆	130°C	鉛色	1.5 ± 0.5	>8,000 v	105°C<1hr	4KG / 16KG / 177KG
TBV-228凡立水/絕緣漆	130°C	透明	1.0 ± 0.2	>7,000 v	105°C<1hr	4KG / 16KG / 177KG
TFV-236凡立水/絕緣漆	155°C	鉛色	1.5 ± 0.5	>8,000 v	120°C<4hrs	4KG / 16KG / 177KG
THV-510凡立水/絕緣漆	180°C	透明	0.8 ± 0.3	>8,000 v	140°C<1hrs	4KG / 16KG / 177KG
Y-210凡立水/絕緣漆	220°C	淡淡黃色	1.5 ± 1.0	>3,400 v	150°C<4hrs	16KG
V-1380FC凡立水/絕緣漆	240°C	深琥珀色	2 ± 0.5	>3,400 v	130°C<6hrs	16KG / 177KG